



Spring Color

PRIMER CENTRI STORICI

PRIMER GRANULOSO A PENNELLO

DESCRIZIONE

Primer Centri Storici è un fondo minerale a base di grassello di calce stagionato. Regolatore di assorbimento e promotore di adesione per prodotti a base di calce. Idoneo per superfici poco assorbenti. Leggermente ruvido, conferisce omogeneità d'assorbimento alla superficie.

COMPONENTI

Polvere di marmo, carbonati di calcio, grassello di calce, sabbia silicea, metilcellulosa, resina vinilica inferiore al 4%, amido, disperdente, bagnante, antischiuma.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Primer Centri Storici è formulato per ancorarsi su fondi difficili poco assorbenti.

Si consiglia l'applicazione su intonaci di pura calce idraulica naturale, intonaci assorbenti con calce, su mattoni per dare un effetto sagramato. E' possibile l'utilizzo su intonaci cementizi o malte bastarde, salvo la verifica della consistenza degli stessi.

Oltre a quanto indicato le superfici devono essere perfettamente asciutte, prive di polvere, ben ancorate nei vari strati esistenti e prive di tracce di umidità e di efflorescenze saline.

Prodotto per uso **esterno ed interno**.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E APPLICAZIONE

Per una corretta e duratura applicazione del prodotto, rispettare le seguenti indicazioni:

- I supporti da trattare devono essere sani, consistenti, omogenei e puliti. Tutte le parti incoerenti ed instabili devono essere rimosse e ripristinate, asportare la polvere ed eventuali tracce di pitture mal ancorate.
- Prima della stesura e in particolare su supporti particolarmente disidratati inumidire uniformemente con acqua.
- Mescolare adeguatamente prima e durante l'uso,
- Diluire il prodotto con acqua pulita per un massimo del 10%
- L'applicazione della pittura a spessore *Primer Centri Storici* va stesa a una o due mani, attendere 6-8 ore che la prima mano sia completamente e uniformemente asciutta, in caso di ambienti umidi attendere più ore. Nel caso fosse necessario stuccare tra una mano e l'altra, per evitare alonature, attendere l'asciugatura dello stucco prima di completare il ciclo.
- Non usare su smalti o supporti non assorbenti.
- In caso di supporti con presenza di umidità, muffe o alghe trattare con prodotti biocida specifici.

Lasciare intercorrere almeno 6-8 ore tra le varie stesure di prodotto, comunque assicurandosi che la superficie da tinteggiare sia perfettamente asciutta. La temperatura di esercizio delle superfici da tinteggiare deve essere compresa tra i 7°C e i 30°C, sia durante la stesura che nelle successive 24 ore.

DATI APPLICATIVI

DILUIZIONE: 5 -10-%

RESA: 4-6 mq/ litro per mano

Spring Color Via Jesina, 63 Castelfidardo (AN) tel. 071/7823780 P. Iva e C.F. 02071670422

Aggiornamento al 08-04-2019

www.springcolor.it

info@springcolor.it



Spring Color

PRIMER CENTRI STORICI

PRIMER GRANULOSO A PENNELLO

ATTREZZI Pennello o plafone. Lavare con acqua dopo l'uso.

CARATTERISTICHE GENERALI

COLORE: bianco avorio . Il colore di base può subire leggere variazioni cromatiche in base alla naturale mutabilità delle materie prime.

ASPETTO: liquido semi cremoso

COLORABILE: con riferimento al sistema colorimetrico *terre effervescenti* Spring Color **CONFEZIONE:** secchio da 12 lt, secchio da 4lt, barattolo da 0,800 lt.

CONSERVAZIONE: 12 mesi in imballo originale, integro e al riparo da temperature troppo rigide, prossime allo 0°, dal gelo, da temperature oltre i 30° e ambienti eccessivamente umidi

LUOGO DI PRODUZIONE: sede Spring Color in Via Jesina, 63 Castelfidardo (An)

LUOGO DI CONFEZIONAMENTO: sede Spring Color in Via Jesina, 63 Castelfidardo (An)

pH : circa 12

Peso Specifico: ~1,583 kg/l

DIAMETRO MASSIMO DELL'AGGREGATO: 0,4 mm

VOCI DI CAPITOLATO

Primer Centri Storici consente l'omogeneizzazione d'assorbimento e la promozione d'adesione di prodotti a calce naturale sulle superfici poco assorbenti. Caratteristiche del prodotto: alto potere coesivo, ottima permeabilità al vapore, applicabile a pennello.

Attendere 6-8 ore prima di stendere le mani successive.

DILUIZIONE: 5 -10-% RESA: 4-6 mq/ litro per mano

COLORAZIONE DEI PRODOTTI

Le tinte Spring Color sono ottenute da pigmenti naturali e realizzate in maniera artigianale.

Le eventuali differenze di tonalità sono imputabili alla variabilità naturale delle terre e delle materie prime, al supporto, al corretto procedimento di dispersione, all'origine dei pigmenti, alle condizioni climatiche e all'esperienza dell'applicatore. Nei prodotti a calce il colore subisce una variabilità maggiore, si consiglia di testarne la fedeltà ed eventualmente accompagnare la tinta. Spring Color colora le proprie finiture con terre e ossidi selezionati e testati. L'utilizzo di altri tipi di colorazioni e ingredienti non vincolano l'azienda in nessun modo.

NOTE

Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica, sono basate sulla nostra personale esperienza pratica, in ogni caso sono da ritenersi indicative e non hanno pretesa di essere esaustive. La società Spring Color si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso. Questa scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Spring Color non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. La presente scheda tecnica è un documento informativo e non può essere motivo di contese legali.

Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra azienda. Si consiglia pertanto di effettuare una o più prove al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

Questo prodotto è in regola con il decreto legislativo n.161 del 26 marzo 2006: COV/VOC <30 gr/l



Spring Color

PRIMER CENTRI STORICI

PRIMER GRANULOSO A PENNELLO

AVVERTENZE

- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Tutti i componenti sono avviabili allo smaltimento dei rifiuti
- Evitare di gettare i residui nel sistema fognante.
- Non ingerire, proteggere dal contatto di pelle e occhi.
- Arieggiare bene gli ambienti durante e dopo l'utilizzo.
- Proteggere le parti da non tinteggiare.
- Consultare le schede di sicurezza